



Art.-No.: 6.7200.1000
6.7200.5000

7200

2К HS Прозрачный лак 2:1

Характеристики

7200 2К HS Покровный лак является высококачественным акриловым покровным материалом с высоким блеском. Благодаря высокому содержанию твердого вещества при нанесении этого лака достигается большая толщина пленки. Таким образом, этот лак рекомендуется использовать при жестких требованиях к качеству окружающей среды и как экономичный в применении материал. Лак 7200 обладает прекрасной стойкостью к воздействию всех погодно-климатических факторов, а также обладает химической и механической стойкостью.

Содержание VOC

Не отвечает нормам по содержанию VOC в Европе и США (VOC < 420 г/л).
VOC (ЕС) 505.5 г/л

Применение

Производственные условия: температура от +10°C, относительная влажность воздуха до 75%.

HVLP

Давление распыления: следуйте рекомендациям производителя окрасочного пистолета

Диаметр дюзы: 1.2 – 1.4 мм

Количество проходов: 2

Выдержка между слоями: 5 - 10 мин.

Сушка:

При температуре объекта 20°C:

«от пыли» - 30 мин, монтажная прочность – 12 ч, полное отверждение - 24 ч

При температуре объекта 60°C:

«от пыли» - 5 мин, монтажная прочность – 30 мин, полное отверждение - 2 ч

Технические характеристики

Соотношение смешивания	2:1 по объему
Отвердитель	0407
Разбавитель	0505 прим. 10%
Вязкость распыления (20°C)	18 – 20 сек. 4 мм DIN
Жизнеспособность	4 – 6 часов
Толщина слоя / сухой пленки	40 – 50 мкм
Цветовой оттенок	прозрачный
Теоретическая укрывающая способность	6 – 8 м ² /л

Транспортировка и хранение

Хранить в сухом, защищенном от мороза месте.

Срок хранения в плотно закрытой оригинальной упаковке составляет не менее 3-х лет.

Данная информация предоставляется исключительно в справочных целях. Приводимые данные отвечают последним стандартам и основаны на многолетнем опыте производства нашей продукции.

... выбор профессионалов.